

PRIMÁRIO GALVAMIL

CÓD. 211420

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	Primário formulado à base de resinas alquídicas modificadas, pigmentos e cargas auxiliares. Apresenta uma secagem rápida, uma óptima resistência mecânica, boa aderência sobre ferro, aço e chapa galvanizada. Admite como acabamento a maior parte das tintas industriais. Não se recomenda a sua aplicação em peças que posteriormente possam ter de ser empilhadas. Não é recomendado para pisos, portões seccionados ou caixilharia												
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Indicado para pintura de equipamentos da industria metalomecânica ligeira. <ul style="list-style-type: none"> • Interior: Adequado • Exterior: Adequado, quando protegido com esmalte de acabamento 												
SUPORTES	Aço, aço galvanizado												
CARACTERÍSTICAS	<p>Número de componentes: 1</p> <p>Endurecedores possíveis: Não aplicável</p> <p>Cor: Verde (semelhante ao RAL 6024)</p> <p>Acabamento: Mate</p> <p>Sólidos em volume (teórico): 45 ± 3 %</p> <p>Teor de COV: Base: 456 g/L Endurecedor: Não aplicável Mistura: Não aplicável</p> <p>Ponto de inflamação: Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i></p> <p>Espessura por demão: Húmida: 75 µm Seca: 35 µm</p> <p>Rendimento teórico: 12 - 13 m²/L de mistura por demão. Variável com as condições de aplicação e com a rugosidade do suporte, para a espessura recomendada</p> <p>Secagens: Secagem por evaporação do solvente e oxidação</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Temperatura ambiente</th> <th>Ao Toque</th> <th>Completa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 °C</td> <td>-----</td> <td>----</td> </tr> <tr> <td>20°C</td> <td>1 hora</td> <td>12 horas</td> </tr> <tr> <td>40°C</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </tbody> </table> <p>Intervalos de repintura: 24 horas</p>	Temperatura ambiente	Ao Toque	Completa	10 °C	-----	----	20°C	1 hora	12 horas	40°C	-----	-----
Temperatura ambiente	Ao Toque	Completa											
10 °C	-----	----											
20°C	1 hora	12 horas											
40°C	-----	-----											

PRIMÁRIO GALVAMIL

CÓD. 211420

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	As superfícies a pintar devem estar secas, isentas de poeiras, gorduras, ou outros contaminantes. Superfícies envelhecidas remover com lixa fina todos os contaminantes aderentes.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	<p>A aplicação deve ocorrer logo após a preparação da superfície, no caso de superfícies envelhecidas remover com lixa fina todos os contaminantes, sobre superfícies galvanizadas e ligas leves é conveniente fazer uma lixagem prévia com lixa fina (grão 400) sempre no mesmo sentido sem "ferir" o metal, de forma a garantir uma boa adesão.</p> <p>Condições ambientais na aplicação:</p> <p>Temperatura do suporte – 5°C acima do ponto de orvalho</p> <p>Temperatura ambiente – 5 a 30°C</p> <p>Humidade relativa - <80%</p>
DADOS PARA APLICAÇÃO	<p>Proporção de mistura: Não aplicável</p> <p>Diluyente: Diluyente Sintético Especial</p> <p>Diluyente de limpeza: Diluyente usado na diluição do produto ou Diluyente Celuloso</p> <p>Tempo de vida útil da mistura: Não aplicável</p>
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	<p>Pistola convencional Bico: 0,06" (1.5 mm) Pressão de trabalho: 3 – 3,5 bar Diluição: 15 – 25 % em peso</p> <p>Trincha, Rolo</p> <p>Apenas em pequenas áreas Diluição: 25 % em peso</p>
HOMOLOGAÇÕES E CERTIFICAÇÕES	Não disponível
FORMA DE FORNECIMENTO	Embalagem:

PRIMÁRIO GALVAMIL

CÓD. 211420

1 litro	5 litros	20 litros
---------	----------	-----------

Prazo de validade:

1 ano

Em embalagem de origem, cheias e bem fechadas, armazenadas em local fresco e seco

SEGURANÇA E AMBIENTE

Usar sempre equipamento de proteção adequado. Não derramar o excedente na via pública. Manter fora do alcance das crianças. Conservar a embalagem bem fechada em local apropriado, sem temperaturas demasiado elevadas. Ter sempre em conta a legislação em vigor. Confirmar os dados da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança do produto.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e na Ficha de Dados de Segurança

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

DATA DE REVISÃO

Fevereiro 2025