

TINTA ANTI MOSTO

CÓD. 220423

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	Formulada à base de resinas sintéticas especiais, pigmentos e cargas adequados. Excelente aderência, secagem rápida, boa resistência química, possibilidade de aplicação directa à superfície.												
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Indicado para pintura de reservatórios destinados a conter ou transportar temporariamente uvas ou mosto vínico, após 5 dias de secagem para assegurar a libertação dos solventes em profundidade. <ul style="list-style-type: none">• Interior: Adequado• Exterior: Adequado												
SUPORTES	Aço, ferro												
CARACTERÍSTICAS	<p>Número de componentes: 1</p> <p>Endurecedores possíveis: Não aplicável</p> <p>Cor: Branco e bordeaux</p> <p>Acabamento: Acetinado</p> <p>Sólidos em volume (teórico): 32 ± 3 %</p> <p>Teor de COV: Base: 505 g/L Endurecedor: Não aplicável Mistura: Não aplicável</p> <p>Ponto de inflamação: Consultar <i>Ficha de Dados de Segurança</i></p> <p>Espessura por demão: Húmida: 80 µm Seca: 30 µm</p> <p>Rendimento teórico: 12 m²/L de mistura por demão. Variável com as condições de aplicação e com a rugosidade do suporte, para a espessura recomendada</p> <p>Secagens: Secagem por evaporação do solvente e oxidação</p> <table border="1"><thead><tr><th>Temperatura ambiente</th><th>Ao Toque</th><th>Completa</th></tr></thead><tbody><tr><td>10°C</td><td>-----</td><td>----</td></tr><tr><td>20°C</td><td>30 minutos</td><td>4 - 8 horas</td></tr><tr><td>30°C</td><td>-----</td><td>-----</td></tr></tbody></table> <p>Intervalos de repintura: 24 horas</p>	Temperatura ambiente	Ao Toque	Completa	10°C	-----	----	20°C	30 minutos	4 - 8 horas	30°C	-----	-----
Temperatura ambiente	Ao Toque	Completa											
10°C	-----	----											
20°C	30 minutos	4 - 8 horas											
30°C	-----	-----											

TINTA ANTI MOSTO

CÓD. 220423

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>As superfícies a pintar devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gorduras, calamina, ferrugem, óxidos, tintas antigas mal aderentes ou outros contaminantes.</p> <p>AÇO, FERRO – Preferencialmente, as superfícies devem ser preparadas por projeção de abrasivos ao grau Sa 2 ½, segundo a norma ISO 8501-1. Não sendo possível, efetuar limpeza mecânica ao grau St 3. É conveniente garantir um perfil de rugosidade de 1/3 a 1/4 da espessura total do esquema de pintura a aplicar.</p>
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	<p>Homogeneizar muito bem antes de utilizar, evitando incorporar bolhas de ar, efetuando a diluição recomendada. Em espaços fechados assegurar suficiente exaustão do ar durante o processo de secagem.</p> <p>Condições ambientais na aplicação:</p> <p>Temperatura do suporte – 5°C acima do ponto de orvalho</p> <p>Temperatura ambiente – 5 a 30°C</p> <p>Humidade relativa - <80%</p>
DADOS PARA APLICAÇÃO	<p>Proporção de mistura: Não aplicável</p> <p>Diluyente: Diluyente BC</p> <p>Diluyente de limpeza: Diluyente usado na diluição do produto ou Diluyente Celuloso</p> <p>Tempo de vida útil da mistura: Não aplicável</p>
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	<p>Pistola convencional Bico: 0,06" (1.5 mm) Pressão de trabalho: 3 – 3,5 bar Diluição: 10 em volume</p> <p>Trincha, Rolo Diluição: 15% em volume</p>
HOMOLOGAÇÕES E CERTIFICAÇÕES	Não disponível

TINTA ANTI MOSTO

CÓD. 220423

FORMA DE FORNECIMENTO**Embalagem:**

1 litro	5 litros	20 litros
---------	----------	-----------

Prazo de validade:

1 ano

Em embalagem de origem, cheias e bem fechadas, armazenadas em local fresco e seco. Após a abertura da embalagem para se efetuar a afinação automática de cor, o produto deve ser utilizado no período máximo de 3 meses,

SEGURANÇA E AMBIENTE

Usar sempre equipamento de proteção adequado. Não derramar o excedente na via pública. Manter fora do alcance das crianças. Conservar a embalagem bem fechada em local apropriado, sem temperaturas demasiado elevadas. Ter sempre em conta a legislação em vigor. Confirmar os dados da Ficha Técnica e da Ficha de Dados de Segurança do produto.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e na Ficha de Dados de Segurança

NOTA IMPORTANTE

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

DATA DE REVISÃO

Fevereiro 2025