

LACAMIL MATE PRETO 9085

CÓD. 2201500100

UTILIZAÇÃO

Esmalte Poliuretano que proporciona acabamento mate, com boa cobertura, lacagem, secagem rápida e longo pot-life. Produto com boa resistência ao risco e dureza superficial.

Utilização recomendada para a indústria de mobiliário: cozinha, casa banho, acessórios, etc e outras indústrias da madeira.

COMPONENTES

2 componentes:
 2201500100 - Esmalte Lacamil Mate preto 9085
 3911500000 - Endurecedor Poliuretano 6634

Diluyente Recomendado:

4505000000 - Diluyente Dilpur 6983 - Temperatura ambiente: 12° C a 23°C
 4508000000 - Diluyente 8461/D Retardador - Temperatura ambiente: 20°C a 30°C

Diluyente de Limpeza

4410000000 - Diluyente Limpeza 10906 ou
 4401000000 - Diluyente Celuloso 106

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Preto
Aspecto/Brilho da película seca	Mate, Opaco
Viscosidade (Ford4, 20°C)	55±5"
Massa Volúmica (20°)	0,98±0,05 Kg/L
Brilho 60°	10±3 (vidro) 12±3 (MDF)
Teor de Sólidos	ca. 37%
COV	ca. 63% (na forma de fornecimento)
Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar seca, isenta de gorduras, poeiras e contaminantes.
 Preparar previamente com Subcapas de base poliéster ou base poliuretano.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Método de Aplicação	Pistola convencional, pistola airmix
Proporção de Mistura	2:1 (em Peso) Lacamil Mate preto 9085: End. Pol.6634 . Teor de sólidos na mistura: 33 ± 2% Viscosidade da mistura: 27 ± 2" (Ford4, 20°C)
Diluição Recomendada	4505000000 - Diluyente Dilpur 6983: 10% a 15% 4508000000 - Diluyente 8461/D Retardador: 10% a 15% (em situações de temperatura ambiente elevada)
Tempo de Vida Útil da Mistura	6 horas
Secagem (20°C, 60% H.R.)	Superficial: ca. 35 minutos Seco ao Tacto: ca. 50 minutos Secagem em Profundidade: ca. 12 horas

LACAMIL MATE PRETO 9085

CÓD. 2201500100

Espessura por Demão	<u>Pistola Convencional</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m ²): 130 - 150 Diluyente: 10-15 % <u>Pistola Airmix</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m ²): 130 - 150 Diluyente: 10-15 %
Condições durante a Aplicação	Temperatura ambiente: 15 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 %

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

- Lixagem e despoeiramento do MDF ou madeira.
- Aplicar uma a duas demãos de Subcapa Lacamil 12901 ou Subcapa Poliácrica 9308 preto com intervalo mínimo de 4 horas e lixagem intermédia.
- Efectuar lixagem da 2ª demão no dia seguinte com lixa nº 320, seguida de lixa nº 400.
- Acabamento com Esmalte Lacamil Mate preto 9085.

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Lacamil Mate Preto 9085: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.
Endurecedor Poliuretano 6634: **6 meses**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1 e 5 Kg.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Lacamil Mate Preto 9085 pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluyente Celuloso 106 ou Diluyente de Limpeza 10906.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Maio de 2025