

LACAMIL PLUS FOSCO

CÓD. 232057

UTILIZAÇÃO

Esmalte poliuretano de acabamento mate, com boa resistência ao risco e excelente dureza superficial.

O produto apresenta:

- boa cobertura,
- boa aplicação e lacagem,
- toque muito sedoso.

Utilização recomendada para a indústria de mobiliário: cozinha, casa banho, acessórios, etc e outras indústrias da madeira.

COMPONENTES

2 componentes:

232057 - Lacamil Plus Fosco

3925510000 - Endurecedor Lacamil Plus

Diluyente Recomendado:

4505000000 - Diluyente Dilpur 6983 - Temperatura ambiente: 12° C a 23°C

4508000000 - Diluyente 8461/D Retardador - Temperatura ambiente: 20°C a 30°C

Diluyente de Limpeza

4410000000 - Diluyente Limpeza 10906 ou

4401000000 - Diluyente Celuloso 106

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|--|---|
| Cor | Branco e cores |
| Aspecto/Brilho da película seca | Mate, Opaco |
| Viscosidade (Ford4, 20°C) | 100±5" ^(a) |
| Brilho 60° | 10-12 (MDF) |
| Teor de Sólidos | ca. 67% ^(a) |
| COV | ca. 33% (na forma de fornecimento) |
| Ponto de Inflamação | Consultar Ficha de Dados de Segurança |
| | ^(a) Valores para a cor Branca |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar seca, isenta de gorduras, poeiras e contaminantes.
Preparar previamente com Subcapas de base poliéster ou base poliuretano.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

| | |
|-----------------------------|--|
| Método de Aplicação | Pistola convencional, pistola airmix |
| Proporção de Mistura | 100:50 (em Volume) Lacamil Plus Fosco: Endurecedor Lacamil Plus Ou 100:40 (em Peso) Lacamil Plus Fosco: Endurecedor Lacamil Plus Teor de sólidos na mistura (Volume): 51 ± 2% Viscosidade mistura em volume: 20 ± 2" (Ford4, 20°C) |
| Diluição Recomendada | 4505000000 - Diluyente Dilpur 6983: 5% a 10% 4508000000 - Diluyente 8461/D Retardador: 5% a 10% (em situações de temperatura ambiente elevada) |

LACAMIL PLUS FOSCO

CÓD. 232057

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tempo de Vida Útil da Mistura | 2 horas |
| Secagem (20°C, 60% H.R.) | Superficial: ca. 20 minutos Seco ao Tacto: ca. 50 minutos Secagem em Profundidade: ca. 12 horas Nota: No caso de cores fortes a secagem em profundidade só completa ao fim 24 horas |
| Espessura por Demão | <u>Pistola Convencional</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m ²): 120 - 150 Diluyente: 5-10 % <u>Pistola Airmix</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m ²): 120 - 150 Diluyente: 5-10 % |
| Condições durante a Aplicação | Temperatura ambiente: 15 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 % |

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

- Lixagem e despoeiramento do MDF ou madeira.
- Aplicar duas demãos de Subcapa Lacamil 12901 com intervalo mínimo de 6 horas e lixagem intermédia.
- Efectuar lixagem da 2ª demão no dia seguinte com lixa nº320, seguida de lixa nº 400.
- Acabamento com Lacamil Plus Mate na cor pretendida

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Lacamil Plus Fosco: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.
Endurecedor Lacamil Plus: **6 meses**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 25 Kg.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Lacamil Plus Fosco pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluyente Celuloso 106 ou Diluyente de Limpeza 10906.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.
Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Maio de 2025