

## VELATURA AP

CÓD. 36280

### UTILIZAÇÃO

Velatura AP é uma velatura de base solvente destinada a colorir superfícies em madeira na indústria do mobiliário e outras indústrias de madeira, nomeadamente em mobiliário interior: móveis em geral, portas, rodapés e maciços.

Apresenta as seguintes características técnicas:

- aplicação fácil ;
- secagem rápida;
- boa solidez à luz;
- boa transparência.
- tem a particularidade de não levantar o pêlo da madeira

**Nota:** Este tipo de Velatura não é aconselhado aplicar em pinho folheado pois pode originar deficiente uniformização da cor devido à migração das colas utilizadas neste tipo de madeira.

### COMPONENTES

1 componente

Diluyente Recomendado

4413000000 – Diluyente AP (\*)

4401000000 Diluyente Celuloso 106 (\*)

(\*) para desconcentração de intensidade da cor

Diluyente de Limpeza

4410000000 - Diluyente Limpeza 10906 ou

4401000000 - Diluyente Celuloso 106

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Cor</b>	Variável (consoante tipo de cor produzida)
<b>Massa Volúmica (20°)</b>	0,84±0,02 Kg/L
<b>Aspecto/Brilho da película seca</b>	Mate
<b>Teor de Sólidos</b>	ca. 3%
<b>COV</b>	ca. 97% (na forma de fornecimento)
<b>Ponto de Inflamação</b>	Consultar Ficha de Dados de Segurança

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar isenta de gorduras ou poeiras, colas, resinas e outras impurezas. As superfícies devem ser tratadas e lixadas cuidadosamente com lixa grão 180 ou grão 220.

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

<b>Método de Aplicação</b>	Pistola convencional, pistola airmix, trincha, Imersão
<b>Diluição Recomendada</b>	Produto normalmente aplicado à viscosidade de fornecimento
<b>Secagem (20°C, 60% H.R.)</b>	Seco ao Tacto: ca. 10-15 minutos Repintura: ca. 20 minutos
<b>Espessura por Demão</b>	<u>Trincha</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m <sup>2</sup> ): - <b>Máximo (g/ m<sup>2</sup>): -</b> Sem diluição

**VELATURA AP**

CÓD. 36280

	<p><u>Pistola</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m<sup>2</sup>): 10 - 20 <b>Máximo (g/ m<sup>2</sup>): 20</b> Sem diluição</p> <p><u>Imersão</u> Quantidade (Húmido) 1ª demão (g/m<sup>2</sup>): - <b>Máximo (g/ m<sup>2</sup>): -</b> Sem diluição</p> <p><b>Observação:</b> Não se define o nº demãos / passagens, pois a tonalidade pode variar mediante a temperatura, a humidade, o tipo de madeira (madeira folheada ou maciça) e a quantidade de Velatura debitada.</p>
<b>Condições durante a Aplicação</b>	Temperatura ambiente: 12 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 % Humidade da madeira: 8 a 14%

**ESQUEMA DE APLICAÇÃO**

- Proceder à lixagem da superfície com lixa grão 180 ou 220 e fazer o despoejamento
- Aplicação do produto tal e qual é fornecido

**Nota:** Um excesso de camada provoca um escurecimento da tonalidade.

- Após secagem efectuar aplicação de uma ou demais demãos de Tapa Poros e terminar com uma demão de Verniz.

**ESTABILIDADE EM ARMAZEM**

Velatura AP: **6 meses**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

**FORMA DE FORNECIMENTO**

Embalagens de 5 e 25 litros.

**SEGURANÇA E AMBIENTE**

Velatura AP pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas, máscara de protecção e vestuário apropriado. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, usando Diluente Celuloso 106 ou Diluente de Limpeza 10906. Não deitar os resíduos no esgoto.

Manter fora do alcance das crianças. Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. **Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.**

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Maio de 2025