

VERNIZ CELULOSO M/B 9929

CÓD. 330142

UTILIZAÇÃO

Verniz composto por nitrocelulose, resinas alquídicas, plastificantes e solventes seleccionados em proporções equilibradas destinado à indústria de mobiliário, como mobiliário interior: cadeiras, peças torneadas, móveis, etc e outras indústrias de madeiras.

Apresenta fácil aplicação, secagem rápida, acabamento meio brilho, suave ao tacto e boa dureza superficial.

COMPONENTES

1 componente

Diluyente Recomendado:

4400000000 - Diluyente Celuloso 2000

4401000000 - Diluyente Celuloso 106

Diluyente de Limpeza

4410000000 - Diluyente Limpeza 10906 ou

4401000000 - Diluyente Celuloso 106

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Amarelada
Aspecto/Brilho da película seca	Transparente, Semi-Brilho
Viscosidade (Brookfield, 20°C)	6±1 Poises
Massa Volúmica (20°)	0.90±0.02 Kg/L
Brilho 60°	75±5 (vidro) 70±5 (madeira)
Teor de Sólidos	ca. 30±1%
COV	ca. 70±1% (na forma de fornecimento)
Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar isenta de gorduras ou poeiras

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Método de Aplicação	Pistola convencional, pistola airless, pistola airmix, trincha
Diluição Recomendada	Aplicação á trincha: 25 a 50% de Diluyente Celuloso Aplicação á pistola: 50 a 75% de Diluyente Celuloso
Secagem (20°C, 60% H.R.)	Superficial: ca. 30 minutos Seco ao Tacto: ca. 50 minutos Repintura com lixagem: ca. 3 horas
Espessura por Demão	<p><u>Pistola Convencional</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m²): 100 - 130 Diluyente: 50-75%</p> <p><u>Pistola Airless</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m²): 100 - 130 Diluyente: 50-75%</p> <p><u>Trincha</u> Quantidade (Húmido) 1 demão (g/m²): 100 - 110 Diluyente: 25-50%</p>

VERNIZ CELULOSO M/B 9929

CÓD. 330142

Rendimento Teórico	10 -12 m ² /L por demão, conforme as condições de aplicação e o tipo de suporte
Condições durante a Aplicação	Temperatura ambiente: 12 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 % Humidade da madeira: 8 a 14%

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

- Para acabamento de poro aberto:
- Aplicar uma demão de Tapa Poros Celuloso 2043 ou Tapa Poros Celuloso HS 9281
- Secagem e lixagem da madeira ao fim de 2/3 horas no sentido do veio da madeira
- Acabamento com Verniz Celuloso M/B 9929

- Para acabamento de poro fechado:
- Aplicar 2 demãos de Tapa Poros Celuloso 2043 ou Tapa Poros Celuloso HS 9281
- Proceder á lixagem da 1ª demão ao fim de 2-3 horas. Lixagem da 2ª demão ao fim de 6 horas secagem no sentido do veio da madeira.
- Acabamento com Verniz Celuloso M/B 9929

ESTABILIDADE EM ARMAZEM Verniz Celuloso M/B 9929: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.**FORMA DE FORNECIMENTO** Embalagens de 1, 5 e 25 litros.**SEGURANÇA E AMBIENTE**

Verniz Celuloso M/B 9929 pode provocar irritação cutânea ou outras. Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluente Celuloso 106 ou Diluente de Limpeza 10906. Conservar embalagem bem fechada e em local apropriado. **Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.**

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Maio de 2025