

## VERNIZ AQUATACO

CÓD.34000\*

<b>DESCRIÇÃO</b>	Verniz aquoso composto por resinas de uretano-acriladas.		
<b>UTILIZAÇÃO</b>	Verniz aquoso uretanado para construção civil indicado para envernizamento de superfícies de madeira no interior.		
<b>COMPONENTES</b>	Monocomponente Ou 2 componentes com utilização do produto: <b>3903000000 - ENDURECEDOR AQUATACO</b>		
<b>PROPRIEDADES</b>	Boa dureza Boa resistência à abrasão Secagem rápida, permite aplicação de 2 demãos num dia de trabalho Fácil aplicação  Uso do <b>ENDURECEDOR AQUATACO</b> além das propriedades mencionadas confere melhoria nas seguintes características: Melhor Resistência físico-química Mais enchimento		
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Aspetto Verniz Aquataco	Transparente	
	Aspetto End. Aquataco	Amarelado	
	Brilho (60°, UB)		
	Valores de Brilho Verniz	Brilhante	Vidro
	Monocomponente	Meio Brilho	Madeira
	E com uso End. Aquataco	Mate	95 ± 5
		Extra Mate	90 ± 5
	Cor	Incolor	50 ± 5
			30 ± 5
			10±3
			5±2
	Nº de componentes	1 a 2 componentes	
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/i): 140 g/l Contém, no máximo, 140 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.	
	Proporção de mistura com Endurecedor Aquataco	100:5 (em Volume) Verniz Aquataco: Endurecedor Aquataco	
	Diluição recomendada com Endurecedor Aquataco	5% Água	
	Pot-life Verniz Aquataco com End. Aquataco	3 horas	

## VERNIZ AQUATACO

CÓD.34000\*

Tempo de secagem  
(20°C; 60% humidade  
relativa)

Superficial: 20 minutos  
Tato: 1h30m  
Repintura: 4h (mínimo) - 12h (máximo)

Valores de secagem não se alteram do Verniz Aquataco quando é utilizado como monocomponente ou quando é utilizado com mistura do Endurecedor Aquataco

**Nota:** o intervalo de tempo de repintura entre a 2ª e 3ª demãos deve ser de 12h.

Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.

Rendimento prático

10 m<sup>2</sup>/litro/demão  
Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.

Ponto de Inflamação

Não inflamável

Forma de fornecimento  
Verniz Aquataco

1, 4 e 25 litros

Forma de fornecimento  
Endurecedor Aquataco

0,2 litros

Estabilidade em armazém

1 ano em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

#### Madeiras novas

A superfície deve estar bem seca, pois um elevado teor de humidade irá provocar não só defeitos no próprio pavimento como na aplicação do Verniz;

Lixagem da madeira no sentido do veio de forma a eliminar imperfeições, alisar zonas rugosas e uniformizar a absorção do produto;

Limpeza resultante da lixagem não só do pavimento como também das portas, janelas e paredes.

#### Madeiras anteriormente envernizada ou enceradas

Pavimentos de madeira já envernizados, em que a degradação do Verniz não seja visível, deve-se proceder à sua limpeza para remover vestígios de gorduras ou de produtos de manutenção utilizados;

Efetuar a lixagem da superfície com lixa de grão fino para se obter um bom acabamento;

Pavimentos de madeira encerados devem ser raspados e limpos de qualquer contaminação de forma a garantir a eliminação de gorduras e posteriormente seguir o mesmo processo usado em *Madeiras novas*.

**Nota:** Em pavimentos de madeira de natureza densa ou poro muito fechado, como por exemplo o ipê, não se deve aplicar este tipo de produtos, mas sim produtos base solvente 1 componente ou 2 componentes.

## VERNIZ AQUATACO

CÓD.34000\*

<b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>	Ferramentas de aplicação	Rolo de pelo curto, trincha Homogeneizar bem antes de aplicar.
	Nº de demãos	3 demãos
	Diluição	Pronto a aplicar
	Modo de aplicação	Aplicar 3 demãos de <b>VERNIZ AQUATACO</b> de acordo com o brilho pretendido; Efetuar sempre a lixagem entre demãos com lixa grão nº 220 ou 280;  No caso de utilizar o <u>Endurecedor Aquataco</u> , após a preparação do produto, o modo de aplicação é igual ao mencionado para Verniz Aquataco Monocomponente  Cuidados a ter ao utilizar o Endurecedor Aquataco: Na preparação do Verniz Aquataco com Endurecedor Aquataco: a mistura deve ser agitada 5/10 minutos até incorporação completa do Endurecedor. Deixar repousar a mistura cerca 5 minutos antes de aplicar.  <b>Nota:</b> Após a aplicação da última demão deve-se <u>deixar secar o pavimento durante 4 dias</u> de forma o produto atingir a sua secagem/endurecimento por completo; Após 12h de secagem da aplicação final, o pavimento suporta tráfego ligeiro de pessoas. Recomenda-se, no entanto, nos 3 dias seguintes evitar utilização intensiva do pavimento.
	Condições durante a aplicação	Temperatura ambiente superior a 12°C e inferior a 25°C Humidade relativa inferior a 70% Humidade do suporte 8 - 12% Assegurar boa ventilação após a aplicação para uma secagem uniforme e conveniente
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água.
<b>SEGURANÇA E AMBIENTE</b>	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
<b>LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE</b>	A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	

## VERNIZ AQUATACO

CÓD.34000\*

---

**NOTA IMPORTANTE** Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

---

**REVISÃO** MAIO 2025